

fra Casco Byglim A/S

Pudslag/Slidlag cement		Lagtykkelse	Tørretid	Forbrug
SCHÖNOX®SEZ 3662	Indendørs hurtigcement	10 - 80 mm	24 timer	0,3-0,4 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®SEZ-Plus 3627	Indendørs hurtigcement, færdigblandet	10 - 80 mm	24 timer	1,8 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®SEB-Plus 3733	Udendørs hurtigcement, færdigblandet	10 - 80 mm	3 døgn	1,8 kg/m ² /mm
Tyndpuds cement				
SCHÖNOX®US 3623	Grovkornet indendørs	3 - 40 mm	<10 mm 24 timer	1,8 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®TX 3622	Grovkornet faldopbygning varmegulve	3 - 40 mm	<10 mm 24 timer	1,8 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®TXF 3762	Grovkornet indendørs fiberforstærket	3 - 40 mm	<10 mm 24 timer	1,8 kg/m ² /mm
Selvnivellerende cement				
SCHÖNOX®SP 3709	Altdækkende	0,5 - 25 mm	<25 mm 24 timer	1,6 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®SP-X 3796	Altdækkende, støvreduceret	0,5 - 25 mm	<10 mm 16 timer	1,5 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®SP Rapid 3759	Hurtighærdende	0,5 - 10 mm	<10 mm 6 timer	1,6 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®FA 3620	Projekt spartelmasse	1 - 8 mm	<8 mm 24 timer	1,5 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®FC 3769	Projekt spartelmasse, hurtighærdende	1 - 8 mm	<5 mm 16 timer	1,5 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®DSP 3742	Uden topbelægning, udendørs	4 - 50 mm	48 timer	1,8 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®MDE-SF-1 3697	Special spartelmasse, skibe, metal	6 - 30 mm	<10 mm 24 timer	1,6 kg/m ² /mm
Standfast cement				
SCHÖNOX®SL 3773	Universal spartelmasse	0 - 5 mm	<5 mm 2 timer	1,4 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®FIN 3745	Universal spartelmasse, primerfri	0 - 5 mm	<5 mm 3 timer	1,3 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®EF 3644	Reparations spartelmasse	1 - 20 mm	<20 mm 3 timer	1,6 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®RR 3643	Reparations spartelmasse	2 - 20 mm	<20 mm 2 timer	1,6 kg/m ² /mm
Casco Cement Rapid 3678	Reparations spartelmasse, superhurtig	ubegrænset	5 minutter	1,7 kg/m ² /mm
Casco Repo Rapid 3681	Reparations spartelmasse, hurtig	ubegrænset	15 minutter	1,0 kg/m ² /mm
Universal cement				
SCHÖNOX®FS 3738	Reparations spartelmasse, hurtig	ubegrænset	<2 mm 2 timer	0,9 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®DS 3739	Færdigblandet, tynde lag	0 - 2 mm	24 timer	1,6 kg/m ² /mm
Selvnivellerende gips				
SCHÖNOX®AP 3621	Altdækkende	1 - 30 mm	<5 mm 24 timer	1,5 kg/m ² /mm
SCHÖNOX®APF 3625	Fiberforstærket	3 - 15 mm	<5 mm 24 timer	1,5 kg/m ² /mm
Standfast gips				
SCHÖNOX®AST 3757	Reparations spartelmase, primerfri	0 - 5 mm	<5 mm 12 timer	1,3 kg/m ² /mm
Tyndpuds gips				
SCHÖNOX®ADE 3763	Grovkornet, indendørs	3 - 60 mm	<5 mm 24 timer	1,8 kg/m ² /mm

vend →

SCHÖNOX® spartelmasser

Priming og spartling

Gruppe 36,04
ver.1

2009-02-03

fra Casco Byglim A/S

Primer etc.	
SCHÖNOX® KH 3636	Allround primer, der fortyndes med vand afhængig af underlaget sugeevne. Tørretid 10 - 240 minutter. Forbrug 5 - 30 m ² /litr.
SCHÖNOX® SHP 3716	Færdigoprørt special primer, til tætte og vanskelige underlag. Tørretid 1 - 3 timer. Forbrug 6,5 m ² /litr.
SCHÖNOX® EG 3722	Fugtisolierende epoxyprimer. Fortyndes med vand. Tørretid 24 timer. Forbrug 3 m ² /kg.
SCHÖNOX® SEG-SF 3721	Special epoxyprimer til skibe og metal. Anvendes før spartling med SCHÖNOX® MDE-SF-1 3697. Tørretid 1 time. Forbrug 5 m ² /kg.
Casco FlexoBet 3694	Beton binder. Tilsætning til beton og spartelmasse. Forbrug 1 - 2 ltr./25 kg pulver.
Diverse tilbehør	
SCHÖNOX® RF 95 3799 1,83 x 40 m pr. rulle	Fugtbremsende underlagsfolie af glasfiber, der anvendes som løslagt bærelag på underlag med restpore fugt op til 95% RF samt oliemættede eller andre vanskeligt limbare underlag. Kan anvendes i boliger, kontorer, butikker etc.
SCHÖNOX® RENO TS-6 000744000 1,25 x 10 m pr. rulle	6 mm tykt trinlyddæmpende underlag, der anvendes som løslagt underlag for at nedbringe lydniveaue, således at kravet i BR-95, kap. 9.2.2 stk. 1, (L _{n,w} <58 dB) kan efterleves. Efter udlægning skal Reno TS-6 spartles med min. 8 mm SCHÖNOX® APF 3625. Herefter kan belægning monteres.
SCHÖNOX® Armeringsnet 6126	Glasfiberarmeret polyesternet der anvendes på trægulve samt til revner og svage områder i betongulve før spartling. Pålimes underlaget med gulvlím og overspartles.
SCHÖNOX® RenoTex 3737 1,20 x 42 m pr. rulle	Et multiaksialt armeringsnet af glasfiber, der anvendes i kombination med SCHÖNOX® APF 3625 til forstærkning af svage underlag. Løslægges over hele underlaget med 5 cm overlapning.
Tandspartel 6131	60 cm bred tandspartel. 6 mm tanding.
Kantbånd 0007-96-000 1 x 25 m pr. rulle	5 x 50 mm selvklæbende kantbånd til afgrænsning mod væg.
Kantbånd 0007-95-008 1 x 20 m pr. rulle	10 x 80 mm selvklæbende kantbånd til afgrænsning mod væg.
SCHÖNOX® Skumliste 6135 5 x 2 m pr. pakke	Selvklæbende skumliste (30 x 30 mm) til afgrænsning ved udlægning af spartelmasse.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70
2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.schonox.dk

