



ARMERING AF TRÆGULVE MED CASCO ARMERINGSNET 6126

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

- Underlaget rengøres for voks, fedt og sæberester.
- Gulvet skal være sundt og stabilt og skal altid eftersømmes/skrues.
- Anbefalet strøfafstand max. 90 cm.
- Områder med lak, maling eller fernis med svag vedhæftning skal fjernes.
- Anvendes der selvnivellerende spartelmasse, skal utæthederne i samlinger, langs kanter og ved rørgennemføringer tættes med f.eks. CascoFast Extra 3688.

MONTERING AF ARMERINGSNET

- Underlaget påføres et jævnt lag ufortyndet GulvPrimer 3698 eller en Casco gulvlim (bedst med malerulle).
- Efter ca. 15 min. monteres armeringsnettet, som lægges på tværs af samlingerne og gnides fast med tør malerulle, glat spartel eller lign.
- Armeringsnettet skal ikke lægges med overlæg.
- Efter tørring i ca. 3 timer (ved +18°C) kan spartling udføres på normal vis.

SPARTLING AF GULV

- Spartlingen udføres med Casco gulvspartelmasser i min. 3 mm tykkelse.
- Spartelmassen tilsættes ca. 1,5 liter BetBinder 3669 pr. 25 kg for at gøre spartelmassen mere fleksibel samt modvirke revnedannelser.
- Undgå træk og direkte sollys på den spartlede overflade under ophærdning.

SuperPlan 3668

SuperPlan 3668 er en selvnivellerende, spændingsfattig gulvspartelmasse til spartling af beton, træ, asfalt m.m. Spartelmassen har god flydeevne selv i meget tynde lag. SuperPlan 3668 anvendes normalt til gulve i boliger, kontorer, hospitaler, skoler etc., hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Kan udlægges i 0-10 mm tykkelse.

Kodenr. (1993): 00-4

CascoPlan 3686

CascoPlan 3686 er en selvnivellerende gulvspartelmasse til spartling af beton, træ, asfalt m.m. CascoPlan 3686, der er spændingsfattig og fri for kasein, anvendes normalt til gulve i boliger, kontorer, hospitaler, skoler etc., hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Kan udlægges i 0-10 mm tykkelse.

Kodenr. (1993): 00-4

CascoFiber 3660

CascoFiber 3660 er en elastisk, fiberforstærket spartelmasse til trægulve og andre vanskelige underlag. De tilsatte fibre gør, at belægningen kan monteres direkte uden påsømning af træfiberplader. CascoFiber 3660 er spændingsfattig og kontorstolfast og kan udlægges i 3-15 mm tykkelse.

Kodenr. (1993): 00-4

BetBinder 3669

BetBinder 3669 er vandbaseret dispersion, der anvendes som tilsætning til mørtel, beton og spartelmasser for at forbedre vand- og frostfølsomhed, vedhæftning til underlaget, styrke og feksibilitet samt modvirke tendens til revnedannelser.

Kodenr. (1993): 00-1

GulvPrimer 3698

GulvPrimer 3698 er en højkvalitets PVAc-dispersion til primning af gulve før spartling. Casco GulvPrimer 3698 giver beton og andre sugende underlag en ensartet sugæevne samt forbedrer vedhæftningen mellem underlag og spartling.

Kodenr. (1993): 00-1

CascoFast Extra 3688

CascoFast Extra 3688 er en hurtighærdende, cementbaseret gulvspartelmasse til opretning af de fleste typer underlag som f.eks. beton-, spånplade- og trægulve. CascoFast Extra anvendes desuden til opbygning af fald i f.eks. baderum og lignende. Alle underlag skal primes med Casco GulvPrimer 3698 inden spartling med CascoFast Extra 3688, der i en arbejdsgang kan udlægges i op til 20 mm tykkelse. Der skal tilsættes sand, hvis der ønskes lagtykkelse over 20 mm.

Kodenr. (1993): 00-4

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemoosevej 2-4, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93
Teknisk Service 48 46 53 66
Downloaded via www.casco.dk