



## CASCO SEZ HURTIGCEMENT 3662

### Forbrug

SEZ/sand i blandingsforhold 1:4				
Lagtyk. i cm	Kg SEZ pr. m <sup>2</sup>	Kg sand pr. m <sup>2</sup>	Antal m <sup>2</sup> pr. sæk SEZ	Kg SEZ/sand pr.100 m <sup>2</sup>
1	3,2	12,8	7,8	320/1280
2	6,4	25,6	3,9	640/2560
3	9,6	38,4	2,6	960/3840
3,5	11,2	44,8	2,2	1120/4480
4	12,8	51,2	2,0	1280/5120
5	16,0	64,0	1,6	1600/6400
6	19,2	76,8	1,3	1920/7680
7	22,4	89,6	1,1	2240/8960
8	25,6	102,4	1,0	2560/10240
SEZ/sand i blandingsforhold 1:5				
1	2,6	13,0	9,6	260/1300
2	6,2	26,0	4,0	620/2600
3	7,8	39,0	3,2	780/3900
3,5	9,1	45,5	2,7	910/4550
4	10,4	52,0	2,4	1040/5200
5	13,0	65,0	1,9	1300/6500
6	15,6	78,0	1,6	1560/7800
7	18,2	91,0	1,4	1820/9100
8	20,8	104,0	1,2	2080/10400

Kornstørrelse på sand: 0-4 mm eller 0-8 mm. Jo finere kornstørrelse, jo større risiko for svindrevner.

1 skovl = ca. 6,6 kg sand  
15 skovle = ca. 100 kg sand  
19 skovle = ca. 125 kg sand

---

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



**Casco A/S**

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg  
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93  
Teknisk Service 48 46 53 66  
Downloaded via [www.casco.dk](http://www.casco.dk)