

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Kontaktlim

En lys farvet opløsningsmiddelbaseret tixotrop kontaktlim - uden toluen.

PRODUKTBESKRIVELSE

En lys farvet opløsningsmiddelbaseret tixotrop kontaktlim - uden toluen.

ANVENDELSE

Tyktflydende og specielt velegnet til lodrette overflader.

God vedhæftning til de fleste materialer.

EGENSKABER

- Høj initial styrke
- Klæber direkte
- Godt valg ved limning mellem to tætte materialer
- Tixotropisk og specielt velegnet til lodrette overflader
- God vandtæthed
- Meget god langtidsydelse

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Baseret på polychloropren gummi og klæbriggørende harpikser i opløsningsmiddelblanding.
Emballage	40/160 ml tube
Holdbarhed	24 mdr.fra produktionsdato og i uåbnede pakker.
Opbevaringsforhold	Bør ikke opbevares under +10°C og over +30°C
Farve	Gullig
Densitet	Ca. 870 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 20 %
Konsistens	Tyktflydende
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ethylacetate, Metyletylketone, Naphta (petroleum)

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-30°C til +75°C
Kemisk modstandsdygtighed	Tåler vand og er modstandsdygtig over for sporadisk kontakt med olie, benzin og fedt. Undgå kontakt med plastificerede materialer, da limlinjen kan blive blød efter noget tid.

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	Ikke under +15°C.
Hærdetid	Normalt 10-20 minutter afhængig af temperatur, underlag og tykkelse af klæbelag.
Pressetid	Op til cirka 60 minutter. I tilfælde af længere ventetid genaktiveres med en varmluftsventilator.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

BEGRÆNSNINGER

"Fedtet" plast som polyethylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.

Kobber og kobberlegeringer f.eks. messing bør også undgås.

Produktet er ikke egnet til polystyrenskum som "Frigolit" på grund af opløsningsmiddelangreb.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Efter slibning skal støvet forsigtigt fjernes.

De to overflader er sædvanligvis ru eller affedt efter aftørring med petroleumsopløsningsmiddel.

Fordel limen i et tyndt lag på begge overflader. Lad tørre helt, normalt 10-20 minutter, eller indtil overfladen af limen er berøringstørre, før montering.

Saml overfladerne med højest mulige tryk for at få god kontakt og undgå bobler. Montering skal udføres med præcision, da ingen justering er mulig efter limning.

Ved limning af meget porøst materiale, påføres klæbemiddel i et tyndt lag to gange. Lad tørre en time mellem påføringerne.

Den endelige bindingsstyrke opnås ca. 48 timer efter påføring.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olier, løse tilslagsmaterialer, støv, slipmidler, vandtætning og andre forurenende stoffer.

Kan bruges på en lang række materialer såsom metaller, træ, fiberplader, pap, keramik, læder, tekstilgummi, polyetherskum og mange syntetiske materialer, f.eks. laminater (Formica), vinyl osv.

På malede eller lakerede overflader anbefales fortests, da nogle typer vil blive opløst eller kvædet af opløsningsmidlerne, mens andre vil være upåvirkede.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Ved arbejde med lim skal renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødigt spild.

Rengør værktøj og tørrede limpletter med acetone, Casco Limtvätt eller Casco Contact Adhesive Thinner. Tørrede lim skal fjernes mekanisk.

På huden tørres uhærdet lim af med en klud, og vask derefter med vand og sæbe.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er

egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® Kontaklim
November 2023, Version 01.01
02051307000000053

CascoKontaklim-da-DKASCO-(11-2023)-1-1.pdf

