

PRODUKTDATABLAD

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Elastisk parketlim med trinlydsdæmpende effekt



PRODUKTBEKRIVELSE

Specialudviklet elastisk gulvlim til behandlet og ubehandlet træ. Limen kan anvendes til fuldlimning af behandlet og ubehandlet mosaik-, lamel- og stavparket. Limen har en trinlydsdæmpende effekt på 9 dB (iht. EN ISO 10140:2010).

ANVENDELSE

Limning af:

- ubehandlet og behandlet træ
- mosaik gulve/parket
- lamelparket
- stavparket

Undergulvstyper:

- afrettet beton
- afrettet cement
- afrettet Magnesit
- parket
- krydsfinér
- spånplade (V100)
- OSB

EGENSKABER

- Trinlydsdæmpende effekt på 9 dB
- Elastisk limning
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Let at påføre, kan påføres med Casco Parkett X Press limmaskine
- Indeholder ikke vand
- Alkalisk stabil
- Lav afdampning

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	SMP baseret flydende lim
Emballage	10 l spand 2 x 4,2 l poser
Farve	Beige
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato.
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage, under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Se altid information på emballagen.
Densitet	1,65 kg/l

Produktdatablad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

September 2021, Version 02.01

020512020110000002

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter / 1-2 m ² se nedenstående tabel.		
	Gulvtype	Tandspartel	Forbrug
	Lamelparket	6118	2 m ² /l
	Mosaik- / stav-parket	6118	2 m ² /l
	Ovenstående udlagt på 65-85% fugtigt beton	6119	1 m ² /l
	Ved lange og/eller brede brædder/planker, venligst kontakt Sika Teknisk Service.		
Arbejdstemperatur	+18 °C til +23°C og 30 - 60% RF. Forholdene skal opretholdes under påføring og indtil limen er fuldstændig hærdet eller i mindst 96 t (4 dage) for optimalt resultat. Ved gulvvarme må gulvet aldrig være mere end max. +27 °C.		
Fugtindhold i underlaget	Fugtinghold i betonen må ikke overstige 65% RF, dog kan man i specielle situationer komme op på 85% RF, men så skal Sika Teknisk Service kontaktes. Hvis spånplade anvendes bør fugtindholdet være 8-12 %.		
Produkt temperatur	Inden limning skal produktets temperatur ikke være under +18°C.		
Hærdetid	Gangbar	Ca. 8 timer	
	Slibbar	Ca. 12 timer	
	Fuldt udhærdet	48-72 timer	
	Hærdetider afhænger af miljø- og undergulvsforhold, limens lagtykkelse og trægulvstype. Ovennævnte hærdetider blev fastlagt ved +23°C / 50% RF.		
Anvendelsestid	Op til 40 minutter.		

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

- Inden installation skal undergulvet være rent, jævnt og støvfrit og have en passende styrke, aftræksstyrke, være dimensionsstabilt og permanent tørt.
- Fugtindholdet i betonen må ikke overstige 85% RF og spånpladens fugtindhold skal være 8-12%. Hvis fugt i betonen er højere end 65% RF, men højst 85% RF, bedes du kontakte Sika Tekniske Service.
- Ujævnheder må ikke overstige +/- 2 mm over 2 m.
- Bemærk, at lamelparket har højere krav til jævnhed. Hvis undergulvet er beton, skal det slibes og støvsuges

forsigtigt. Hvis undergulvet er en gipsbaseret gulvpartelmasse, må du ikke slibe, idet støv kan reducere vedhæftningen. Hvis du bruger en gulvpartelmasse, skal det være en kvalitet med en aftræksstyrke på mindst 1,5 MPa.

- Vinduer og døre skal installeres i det rum, hvor parketten skal lægges, for at sikre de nødvendige forhold, se ovenfor. Disse betingelser skal opretholdes i mindst en uge før installation af parketten.
- Al anden rumindretning såsom malerarbejde og tapetophængning, skal være færdig før installationen.
- Luftfugtigheden skal måles ved hjælp af et hygrometer. Det er vigtigt, at rummets blivende temperatur og luftfugtighed opnås, inden parketten installeres.

Hvis der er usikkerhed omkring brugen af produktet, venligst kontakt Sika Teknisk Service.

Bemærk

De gældende anbefalinger, retningslinjer og sikkerhedsdatablade skal følges, sammen med de arkitektoniske og tekniske forskrifter. Man skal også sørge for at følge anbefalingerne fra gulvleverandøren med hensyn til temperatur og relativ luftfugtighed.

ANVENDELSE

På porøse undergulve

- Brug ikke nogen form for primer, før limen påføres. Fordel limen med tandspartel (6118, 6119) eller Casco Parkett X Press limmaskine. Det er ikke nødvendigt at bruge mere lim end anvist, for at få en god vedhæftning indenfor den angivne åbentid. Spred ikke mere lim, end der kan bruges på max. 40 minutter.
- Tryk parketten hårdt ned i limen, og kontrollér at hele området har fuld kontakt med lim. Når der lægges trægulve uden fer- og not-samlinger, f.eks. mosaik- eller fingerparketgulve, skal det undgås, at limen presses ud i samlingerne mellem træstykkerne.

På ikke-porøse undergulve

- Venligst kontakt Sika Teknisk Service

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Når der arbejdes med lim, skal en vis grad af renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødvendigt spild.

Ved hudkontakt anvendes Sika® Cleaning Wipes-100. Rengør værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter anvendelsen, med Sika® Remover-208 eller Sika® Cleaning Wipes-100 renseservietter.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort
September 2021, Version 02.01
020512020110000002

CascoFloorExpertParkettElasticComfort-da-DK-CASCO-(09-2021)-2-1.pdf