




A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

CascoFlex®

Gulv- og væglim til de fleste almindelige belægninger



PRODUKTBESKRIVELSE

CascoFlex® er en klassisk lim til de fleste typer plast-, tekstil- og linoleumsgulv- og vægbelægninger (pvc-lag tykkere end 0,6 mm). Kan anvendes både "våd" og som hæftelim.

ANVENDELSE

- Til tørre og våde rum.
- Til plastgulvbelægninger med eller uden bagsidebelægning
- Til vægbeklædning (pvc-lag tykkere end 0,6 mm)
- Til visse linoleums- og tekstilgulvbelægninger.

EGENSKABER

- Til forskellige belægninger
- Stærk limning
- Lang installationstid
- Indeholder ikke flygtige opløsningsmidler eller APEO (Alkylphenoethoxylater)

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS
- VOC emission RTS M1
- EPD
- Opfylder DGNB 2020 Kvalitetstrin 4 (indikator 8)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Akryl/copolymer dispersion
Emballage	1L, 5L
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (påtrykt emballage) i uåbnet emballage. Åbnet emballage skal omgående lukkes og opbruges hurtigst muligt.
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0°C og over +30°C
Farve	Beige
Densitet	1,31 kg/ L
Tørstofindhold volume	Ca. 73%
Viskositet	Ca. 60,000 mPa, Brookfield RVT, 6 10 rpm, +25 °C
Konsistens	Tixotropisk

Produktdatablad

CascoFlex®

August 2023, Version 02.01

02051203000000059

ANVENDELSE

Afkast	Materiale	Sugende undergulv	Ikke-sugende undergulv
	Homogen PVC	4–5 m ² /L	5–6 m ² /L
	Vinyl med bagsidebelægning	4–5 m ² /L	5–6 m ² /L
	Tekstile	2–3,5 m ² /L	4–5 m ² /L
	Linoleum	3–4 m ² /L	4 m ² /L

Arbejdstemperatur	+18 °C til +23 °C and 20–70 % RF. Betingelserne skal opretholdes i mindst 96 timer (4d) for et optimalt resultat. Gælder lim, underlag og materialer.
Anvendelsestid	<ul style="list-style-type: none">▪ Vådlimning, 0–30 minutter▪ Som hæftlim, 30– 120 minutter Anvendelsestid varierer afhængigt af underliggende overflade, temperatur og luftfugtighed.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Før du installerer tæpper/måtter, skal du sørge for, at den underliggende overflade er ren, tør, plan, fast og støvfri. For at måle fugt, følg vejledningen "RBK fugt-kontrol", se rbk.nu.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Casco limspartel 6108, 6109 og 6121.
Skift limspartel regelmæssigt for at sikre korrekt forbrug og god vedhæftning.

ANVENDELSE

Følg altid belægningsproducentens anvisning.

Sugende overflader

1. Brug en passende limspartel – 6108, 6109 eller 6121 – til at påføre limen og ud fra den mængde, du ønsker at bruge. Brug ikke mere lim end nødvendigt for at sikre god vedhæftning inden for den anbefalede åbningstid.
2. Placer belægningen så hurtigt som muligt; klem/press al luft ud under belægningen. Brug en tæpperulle for det bedste resultat. Sørg for, at rulle vægten passer til typen af belægning.
3. Kontroller, at der er tilstrækkelig afsmitning af lim på belægning.

4. Sørg for, at belægningen er lagt korrekt og glat ud bagefter, fjern luftlommer.

Ikke - sugende overflader

For det bedste resultat anbefaler vi i første omgang at spartle gulvet med Casco eller Schönos spartelmasse; påfør et lag som er 2-3 mm tykt. Vedhæftningsproceduren er så den samme som den anbefalede fremgangsmåde for sugende overflader. Spartel overfladen for forbedret vedhæftning og et bedre resultat. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at lade vandet i limen fordampe så meget som muligt, inden du lægger belægningen og udjævner/ruller overfladen.

1. Brug en passende limspartel – 6108, 6109 eller 6121 – til at påføre limen og ud fra den mængde, du ønsker at bruge. Læg belægningen på den våde lim, fjern den og lad limen tørre i 10-20 minutter.
2. Placer belægningen så hurtigt som muligt; klem/press al luft ud under belægningen. Brug en tæpperulle for det bedste resultat. Sørg for, at rulle vægten passer til typen af belægning.
3. Kontroller, at der er tilstrækkelig afsmitning af lim på belægning.
4. Sørg for, at belægningen er lagt korrekt og glat ud bagefter, fjern luftlommer.

Ved limning af belægninger med en slebet bagside, fortsæt som ved vådlimning for det bedste resultat. **NB!** Den relative luftfugtighed (RH) af det underliggende undergulv må ikke overstige 85 %.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Overhold altid god arbejds-hygienje ved arbejde med lim. Ved kontakt med huden tørres af med en klud og rengøres med en sæbe. Rengør værktøj med sæbe og vand, før limen tørrer. Tørret lim skal fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt datablad

CascoFlex®
August 2023, Version 02.01
02051203000000059

CascoFlex-da-DKASCO-(08-2023)-2-1.pdf