



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# CascoProff Textile

Gulvlim til forskellige tekstilbelægninger



### PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvlim til tæpper med eller uden latexskum- og PU-bagsider, samt tekstilbagside, nålefilt, kokos og sisal.

### ANVENDELSE

- Tekstil
- Nålefilt
- Natural fibre af kokos og sisal

### EGENSKABER

- Opløsningsmiddelfri
- God begyndelseshug
- Kan bruges ved gulvvarme
- Kan tåle kontorstolehjul
- Indeholder ikke APEO

### MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup>
- EPD
- Opfylder DGNB 2020 Kvalitetstrin 4 (indikator 8)
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Copolymer akryl dispersion
<b>Emballage</b>	10 liter plastik spand
<b>Holdbarhed</b>	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
<b>Opbevaringsforhold</b>	Må ikke udsættes for temperatur under 0 °C og over 30 °C
<b>Farve</b>	Beige
<b>Densitet</b>	Ca. 1300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tørstofindhold vægt</b>	Ca. 77 %
<b>Viskositet</b>	Ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

## ANVENDELSE

Forbrug	Materiale	Sugende underlag
	Tekstil	2-4 m <sup>2</sup> /l
Temperatur på underlaget	Påføringsstemperatur: + 18 °C til + 23 °C og 20–70% RF. Klimaet skal oprettholdes i mindst 96 timer (4d) for at opnå et optimalt resultat.	
Fugtindhold i underlaget	Max. restbyggefugt 85 % for beton og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.	
Anvendelsestid	Ca. 0–30 minutes.	

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### ANBEFALET ARBEJDSMETODE

#### SUGENDE UNDERLAG

- Påfør limen med en tandet spartel. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden
- Montér belægningen efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles.
- Kontroller, at hele dækningsområdet har fuld kontakt med limen.

#### IKKE SUGENDE UNDERLAG

Hvis det er muligt laves et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget. Følg derefter instruktionen for sugende underlag. Hvis det ikke er muligt at anvende en gulvspartelmasse anvendes følgende metode.

På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så meget som muligt inden montering.

Påfør limen med en tandet spartel og vælg fremgangsmåde 1 eller 2 herunder.

1. Montér belægningen i den våde lim og sørg for god og dækkende vedhæftning. Træk derefter tæppet tilbage og lad limen lufte i ca. 5-15 min. Montér herefter tæppet igen.
2. Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 15-25 min. eller når limen er fingertør. Montér derefter tæppet i den semi-tørre lim.

Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles.

Følg altid belægningsproducentens anbefalinger med hensyn til temperatur og luftfugtighed.

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Før belægningen kan monteres, skal du sikre dig, at undergulvet er rent, jævnt og støvfrit, og har tilstrækkelig tryk- og trækfasthed samt er stabilitet og permanent tør.

Max. restbyggefugt 85 % for beton og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.

### ANVENDELSE

**Værktøj:** Tandspartel eks. Casco hård metalspartel 6108, 6118 or 6121

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør påførværktøjerne med vand, før limen er tørret. Tørret lim opløses i ethanol.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og

under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)



**Produktdatablad**  
**CascoProff Textile**  
Oktober 2022, Version 02.02  
020512030110000010

CascoProffTextile-da-DKCASCO-(10-2022)-2-2.pdf