

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Textillim

Tekstillim til ru tekstilstoffer, f.eks. jeans, arbejdstøj og telte.

PRODUKTBEKRIVELSE

Tekstillim beregnet til ru tekstilstoffer, f.eks. jeans, arbejdstøj og telte.

ANVENDELSE

Velegnet til bomuld, uld, hør, polyester, akryl/uld, polyester/bomuld, læder osv.

EGENSKABER

- Høj begyndelsesstyrke
- Hæfter til grove tekstiler
- Tåler vask op til +60 °C
- Kan bruges som vådlim og kontaktlim
- God vandbestandighed

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Naturgummilatex
Emballage	40 ml tube
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C eller over +30 °C. Hold altid tuben lukket.
Farve	Hvid-gul. Bliver mørkere ved aldring.
Densitet	Ca. 950 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 57 %
Konsistens	Viskøs

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20 °C til +70 °C
Kemisk modstandsdygtighed	Tåler vask op til +60 °C, men ikke kemisk rengøring.

ANVENDELSE

Produkt temperatur	+15 °C til +25 °C
Skinddannelsetid	Til lapning brug kontaktlimning: Vent ca. 30 minutter eller indtil limen er tørret før samling. Til montagelimning (collage) montage med det samme eller inden for 5 minutter.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør og fri for olier, løse tilslagsmaterialer, slipmidler, vandtætning og andre forurenende stoffer.

Overflader må ikke været imprægneret.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Ved arbejde med lim skal renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødigt spild.

Til lapning er kontaktlimning den bedste måde.

Påfør limen på begge overflader og vent til limen er tørret. Dette tager normalt 30 minutter. Pres overflade sammen med det højeste mulige tryk. Limen fikserer straks. Montering skal udføres med præcision, da ingen justering er mulig efter sammenføjning.

Til montagelimning (collage); påfør limen på den ene overflade, tryk sammen med det samme eller vent maksimalt 5 minutter.

Må helst ikke bruges på tynde tekstiler, da limen kan trænge igennem og forårsage pletter. Rengør straks limpletter med vand.

Påfør og fordel evt. med pensel.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

For at fjerne lim fra huden, brug sæbe og vand, før limen er tørret.

Udstyr, værktøj fjernes med vand, hvis limen er utørret.

Hærdet lim kan med en vis indsats fjernes med Casco Limtvätt eller mineralsk terpentint, ellers skal den fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® Textillim
December 2023, Version 03.01
02051307000000067

CascoTextillim-da-DK-CASCO-(12-2023)-3-1.pdf