

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Universal Kraft

Opløsningsmiddelbaseret transparent universalklæber til limning af næsten alle materialer.

PRODUKTBEKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret transparent universalklæber til limning af næsten alle materialer. Specielt beregnet til limning af PVC-gulvmaterialer til gulvbrønde af ABS og også til montage af PVC-gulve op ad vægge, udvendige hjørner, fodlister og gumminæser.

ANVENDELSE

God vedhæftning til træ, porcelæn, glas, keramik, læder, metal, kork, bløde PVC-materialer, papir mm.

EGENSKABER

- Høj initial styrke
- Klæber direkte
- Særlig god vedhæftning til blødgjort PVC
- Godt valg ved limning mellem to tætte materialer
- Vandafvisende limfuge.
- Meget god holdarhed

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim med polyurethanelastomer
Emballage	40ml blæret tube
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Opbevaringsforhold	Bør ikke opbevares under +10°C og over +25°C. Hvis limen udsættes for frostgrader, kan den fryses og skilles ad. Derefter skal den varmes op til stuetemperatur og røres grundigt.
Farve	Transparent, ufarvet
Densitet	Ca. 910 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 18 %
Konsistens	Lavt viskøs
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Acetone

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-30°C til +75°C
Kemisk modstandsdygtighed	Meget god til vand og rengøringsmidler, er modstandsdygtig over for sporadisk kontakt med olie, benzin og fedt. Undgå kontakt med plastificerede materialer: limlinjen bliver blød efter nogen tid.

ANVENDELSE

Produkt temperatur	+5°C - +25°C.
Skinddannelsetid	Op til cirka 60 minutter. I tilfælde af længere ventetid genaktiveres med en varmluftsblæser
Klæbefri tid	Tørretid: Normalt 10-20 minutter afhængig af temperatur, underlag og tykkelse af lim.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Plast som polyethylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.
- Casco® Universal Kraft er ikke egnet til polystyrenskum.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Fugeoverfladen skal være ren, tør og fri for olier, løse tilslagsmaterialer, slipmidler, imprægnering og andre forurenende stoffer. Rengør overfladen med acetone om nødvendigt.

På malede eller lakerede overflader anbefales en indledende test, da nogle typer vil blive opløst eller kvældet af opløsningsmidlerne, mens andre vil være upåvirkede.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

For ikke-porøse overflader påføres klæbemiddel på begge sider og lad tørre indtil overfladerne er berørings-tørre, ca. 10 minutter. Tryk derefter de to overflader sammen med det højeste mulige tryk i et par sekunder. Efter tørring er det muligt at samle delene på cirka 20 minutter.

I tilfælde af længere ventetid genaktiveres med en varmluftsblæser. Montering skal udføres med præcision, da ingen justering er mulig efter sammenføring.

Hvis et eller begge materialer er porøse, er det gene-

relt tilstrækkeligt kun at påføre limen på den ene overflade. Tryk derefter sammen med det samme, når limen stadig er våd, og hold sammen i nogle minutter. Den endelige styrke opnås efter 1-2 dage. Påfør med spartel eller børste

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Ved arbejde med lim skal renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødigt spild.

værktøj og tørre limpletter med acetone, Casco Limtvätt eller Casco Contact Adhesive Thinner.

Tørret lim skal fjernes mekanisk.

På huden tørres uhærdet lim af med en klud, og vask derefter med vand og sæbe.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

Produktdatablad

Casco® Universal Kraft
December 2023, Version 02.01
02051301000000054

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt datablad

Casco® Universal Kraft
December 2023, Version 02.01
02051301000000054

CascoUniversalKraft-da-DKASCO-(12-2023)-2-1.pdf