

PRODUKTDATABLAD

CascoThan 2K

2-komponent, vandfast polyurethanlim til limning af gummifliser.



PRODUKTBESKRIVELSE

CascoThan 2K er en 2-komponent, vandfast polyurethanlim til limning af gummifliser. Kan bruges til limning af syntetiske gummibelægninger inde og ude.

ANVENDELSE

- Limning af syntetiske gummibelægninger inde og ude.

EGENSKABER

- 2-komponent polyurthanlim
- Indeholder ikke vand
- Kemikalieresistent
- Indeholder ikke opløsningsmidler
- Vandfast

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS
- EPD
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polyurethan
Emballage	7,05 kg to-delt spand (A:B)
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C og over +30 °C.
Farve	Lys brun
Densitet	Ca. 1740 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 100 %
Viskositet	Pasta
Konsistens	Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter / 1-4 m ² .		
Afkast	Materiale	Tanspartel	Forbrug
	Gummifliser med plan bagside	6118	2 m ² /l
	Gummifliser med ru bagside	6119	1 m ² /l
	Gummibelægninger	6108	4 m ² /l
Temperatur på underlaget	+10 °C til +23 °C og 20–70 % rf, Er luftfugtigheden for høj, kan den nedbringes ved opvarmning eller ventilation.		
Anvendelsestid	Vådlimning: 0–60 minutter.		

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Fordel limen med en tandspartel. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden.
- Vær opmærksom på udergulvets sugeevne.
- Følg i øvrigt belægningsleverandørens krav til underlaget

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt. Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester, gammel spartelmasse og løst maling.

Underlaget skal være afrettet til ± 2 mm målt med en 2 m retskinne.

BLANDING

Pakkenheden indeholder 7,05 kg: 6 kg CascoThan 2K (A) og 1,05 kg hærder (B). I toppen er det hærder og i bunden CascoThan 2K. Ved brug af limen hældes hærderen i spanden med CascoThan 2K. Blanding af de to komponenter udføres ved hjælp af en langsomt roterende boremaskine. Rør godt for at opnå en homogen blanding. Bland ikke mere lim, end der kan bruge inden for ca. 45 minutter.

ANVENDELSE

- Den færdigblandede lim påføres underlaget med tandet spartel, og belægningen monteres efter ca. 15-20 min, så er limen blevet tykkere i konsistensen og man undgår at gummibelægningen flytter sig rundt eller limen presses op. Og sørg altid for at limen altid er våd når belægningen monteres.
- Efter montering tromles omhyggeligt.
- Efter yderligere ca. 1 time eftertromles igen.
- Planlæg arbejdet således at den sidste eftertromling sker senest 2 timer efter montering.
- Områder med spænd må belastes med sandsække.
- Gulvet må ikke belastes de første 4-6 timer efter montering.

Bemærk; efter en åbentid på ca. 15-20 min er det vigtigt at belægningen monteres indenfor ca. 60 min. Dette er cirka tider da rumtemperatur har indflydelse på om tiderne er længere eller kortere (hærdning af limfugen er afsluttet efter ca. 24 timer - ved lavere temperatur f.eks. 10 °C, vil hærdningen tage ca. 2-3 dage).

NB! Nogle typer gummi kræver forbehandling før limning og andre kan være vanskelige at lime efter noget tid. I tvivlstilfælde bør der laves en prøvelimning.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj med ikke-hærdet produkt kan rengøres med Sika Remover-208 eller acetone. Hærdet produkt skal fjernes mekanisk. Brug ikke trykluft til at blæse rent.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-

kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

CascoThan 2K
November 2022, Version 01.01
020512040110000001

CascoThan2K-da-DKCASCOFE-(11-2022)-1-1.pdf