



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco® Cascol Outdoor

Hurtigt hærdende fugtbestandigt trælím

PRODUKTBEKRIVELSE

Casco® Cascol Outdoor er en fugt-/krybebestandig, hurtighærdende trælím til indendørs og udendørs brug.

ANVENDELSE

Casco® Cascol Outdoor er designet til fuge- og montigelímning samt tømmer- og møblering i tørre eller våde anvendelsesområder med hyppigt kortvarigt løb eller kondenseret vand/høj luftfugtighed.

EGENSKABER

- Gennemsigtig limlinje
- Høj varmemodstand
- Hurtigsættende
- Fugtbestandig

MILJØINFORMATION

- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor og udenfor.

GODKENDELSER / STANDARDER

- EN 204/205 Class D3
- EN 14256

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	PVAC dispersion
Emballage	300 & 750 ml flasker
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdatoen
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt, beskyttet mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. I ubeskadiget, uåbnet og original forseglet emballage
Farve	Hvid - tørrer transparent op
Densitet	Ca. 1,09 kg/l
Tørstofindhold vægt	Ca. 50 %
Konsistens	Viskøs

Produktdatablad

Casco® Cascol Outdoor

November 2023, Version 01.01

02051303000000079

TEKNISK INFORMATION

Forskydningsstyrke	Ca. 2,17 N/mm ²	(EN 204 D3)
Temperaturbestandighed	-20 °C min. til +70 °C max.	

ANVENDELSE

Forbrug	100–250 g/m ²
Skinddannelsetid	Ca. 5-8 min. max. (23 °C)
Pressetid	Ca. 20-30 min. (23 °C)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til kontinuerlig nedsækning i vand.
- Sørg for at træ ikke indeholder overdreven fugt (<15 %).
- Må ikke anvendes ved temperaturer under +10 °C.
- Bemærk: Tørretiden forlænges ved lave temperaturer.
- Må ikke anvendes til bærende konstruktioner
- Rengør overskydende lim fra limlinjen efter fastspænding og tør limen af med en fugtig klud.
- Inden farvning/lakering afslibes eventuelt overskydende lim fra træet.
- Sørg for tilstrækkeligt og ensformig spændetryk.
- Anvendelse på laminater: Kun egnet til limning af små porøse laminatstrimler. Må ikke anvendes på ikke-porøse eller store områder af laminat. Brug i stedet kontaktlim.
- UDVENDIG BRUG: Alle limfuger skal beskyttes med uigennemtrængeligt malingsystem, når de er tørre.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

For anvendelsen af Casco® Cascol Outdoor gælder alle almindeligt anerkendte regler for byggeri og konstruktion.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, fri for olier, fedt, støv og løse sprøde partikler. Casco® Cascol Outdoor klæber uden primere og/eller aktivatorer. Træets fugtindhold skal ligge i området 5 – 14 %, helst 7-10 %. Bedste resultater opnås, hvis materialet er frisklavet af f.eks. høvling.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Efter den nødvendige forberedelse af underlaget rystes flasken godt før påføring. Påfør Casco® Cascol Outdoor med en børste, tandspartel eller rulle på én træoverflade. Ved limning af hårdtræ og eksotisk træ skal Casco® Cascol Outdoor påføres på begge limoverflader. Påfør ikke for meget, da dette vil forsinke hærdningen. Rengør overskydende lim efter fastspænding med en fugtig klud. Overflader af blødt træ (f.eks. fyrretræ) kræver en pressetid på 20-30 minutter ved 23 °C. Hårdtræsunderlag (fx eg eller teak) kræver længere pressetid. Store underlag kræver også længere pressetid. Fuldt hærdet efter 8 timer ved 20 °C. Træets oprindelse, type og fugtindhold samt omgivende forhold som temperatur og luftfugtighed vil påvirke både åbne- og pressetiden. Ved montering af dyvler skal limen påføres i huller.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter brug med en fugtig klud. Efter hærdning kan restmateriale kun fjernes mekanisk eller med methanol.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® Cascol Outdoor
November 2023, Version 01.01
02051303000000079

CascoCascolOutdoor-da-DKASCO-(11-2023)-1-1.pdf