

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] VD Universal Primer

Vandbaseret dispersionsprimer, fri for opløsningsmidler

PRODUKTBESKRIVELSE

Vandbaseret dispersionsprimer der anvendes til at reducere sugsevnen, beskytte mod fugt fra spartelmassen, forbedre vedhæftningen og sikre et ensartet sugende underlag. Til indendørs brug.

ANVENDELSE

- Kun til indendørs anvendelse.
- Til gulv og væg.
- Kan anvendes på gulve med gulvvarme.

EGENSKABER

- Fri for opløsningsmidler
- Lavt forbrug
- Koncentrat, kan fortyndes med vand
- Nem at påføre
- God vedhæftning til sugende underlag
- Kan påføres næsten alle overflader

MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- GISCODE D1
- EMICODE EC1^{PLUS}
- M1 certifikat

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0 og 2023 :

Produktet vurderes at overholde krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Syntetisk harpiks dispersion, fri for opløsningsmidler
Emballage	10 kg dunk
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage. Åben emballage skal lukkes hurtigst muligt efter brug, og evt. resterende produkt skal anvendes snarest muligt derefter.
Opbevaringsforhold	Tørt, koldt og frostfrit, ikke under + 5 °C.
Farve	Lys blå
Densitet	1,04 kg/l
Tørstofindhold volume	ca. 30 %
pH-værdi	ca. 8,0

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Se herunder i afsnit om "Blanding".
Afkast	10 - 25 m ² / kg (40-100g/m ²), afhængig af underlag, påføring og blandingsforhold.
Arbejdstemperatur	+5°C to +25°C (underlag ikke under +5°C)
Ventetid / genbehandling	<ul style="list-style-type: none">▪ Til forbedring af vedhæftning og reduktion af sugeevne, ca. 0,5 timer▪ Som fugtbeskyttelse ca. 24 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Casco® VD Universal Primer kan anvendes som primer til at reducere sugeevnen, til at forbedre vedhæftningen for gulvspartelmassen på sugende underlag, og som beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen under udførelse. Kan også anvendes som additiv til forberedelse af svumning.

Til tætte underlag anvendes Casco® VD Super Grip.

EQUIPMENT

Pensel eller rulle.

UNDERLAGETS KVALITET

Casco® VD Universal Primer kan anvendes på:

- Beton
- Cementbaserede afretningslag
- Gipsbaserede afretningslag
- Gamle underlag med vandfast limrester
- Gipsplader
- Træ

Krav til underlag

- Underlaget skal være tørt, og have tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, rengøringsmidler og andet der kan forringe vedhæftningen.
- Der må ikke forekomme rester af vandopløselige eller sulfatholdige klæbere.
- Gammel vandfast klæber skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Krav i relevante gældende standarder, anvisninger og specifikationer skal opfyldes.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Evt. løst materiale, forureninger og cementslam, fjernes mekanisk, og overfladen støvsuges så den fremstår bæredygtig, ren og fri for støv.

BLANDING

Til reduktion af sugeevne og forbedring af vedhæftning (primer: vand):

Beton	1:5
Cementbaserede afretningslag	1:3
Gipsbaserede afretningslag	1:1
Gipsplader	1:1

Til beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen under udførelse (primer:vand):

Træunderlag	1:1
Gipsbaserede afretningslag	1:1
Underlag med gamle vandfaste klæberester	1:1

Til forbedring af vedhæftning ved svumning:

- Beton
- Cementbaserede afretningslag

Ved svumning blandes 1 del VD, 3 dele vand + pulver. Se venligst blandingsforhold i produktinformationen for det pågældende produkt der anvendes til svumning.

ANVENDELSE

Anbefalet arbejdsgang:

- Omrør VD inden brug.
- Fortynd VD med rent, koldt vand.
- Påfør primeren med en kost i et jævnt, tyndt lag på det tørre underlag. Arbejd primeren godt ind i underlaget og undgå søer.
- Spartelmasse kan påføres efter ca. 0,5 – 24 timer. Se venligst produktinformation for de pågældende gulvspartelmasser.

Ved svumning skal udlægningen af gulvspartelmassen ske efter metoden 'vådt i vådt'.

Hvis primeren er påført træ eller gips skal underlaget tørre minimum 24 timer. Sørg for at underlaget er helt tørt inden gulvspartelmassen udlægges.

Produktdatablad

Casco® VD Universal Primer
Maj 2023, Version 02.01
02179040000000039

Note! Hvis det er mere end 72 timer siden at underlaget er primet, og der endnu ikke er påført gulvspartelmasse, skal primingen gentages.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøjet med vand straks efter brug. Brug acetone til at fjerne hærdet primer.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® VD Universal Primer
Maj 2023, Version 02.01
02179040000000039

CascoVDUniversalPrimer-da-DK-CASCO-(05-2023)-2-1.pdf