

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Strong Epoxy Super Quick

Super hurtig transparent epoxybaseret lim

### PRODUKTBEKRIVELSE

limfugen er modstandsdygtig over for vand, almindelige husholdningskemikalier og opløsningsmidler af forskellige typer.

### ANVENDELSE

Ideel til hurtig, stærk og usynlig reparation af keramik, porcelæn, glas, læder, træ, sten, metal og keramik til sig selv eller til hinanden.

### EGENSKABER

- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
- Tåler temperaturer op til ca. 70°C
- Ideel til udfyldning af revner takket være udfyldningskapacitet
- Godt valg ved limning mellem tætte materialer
- Super hurtig hærdning
- Transparent limlinje
- Kan slibes, fyldes, bores og males efter hærdning

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Harpiks: Epoxyharpiks Hærder: Modificeret amin
Emballage	2 x 12 ml sprøjte
Holdbarhed	24 måneder efter fremstillingsdatoen (kan læses på toppen af sprøjten/sprøjteholderen (4-cifret kode: Uge: 01-52. Dag: 1-5. År: 2-)).
Opbevaringsforhold	Køl, frostfri og tæt lukket.
Farve	Transparent
Densitet	Ca. 1170 kg/m <sup>3</sup>
Tørstofindhold vægt	100 %
Konsistens	Væske
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ingen
Temperaturbestandighed	-40°C til +100°C
Blandingsforhold	1 : 1
Forbrug	1 ml = ca. 1 cm <sup>2</sup> ved en filmtykkelse på 1 mm
Produkt temperatur	+5°C - +35°C.
Skinddannelsetid	Efter blanding af harpiks og hærder skal blandingen bruges inden for 60-90 sekunder ved 23°C.

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

### INSTRUKTION

#### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

De overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for fedt. For endnu bedre binding; slib overflader lidt med sandpapir. Fjern støvet. Glas skal vaskes med et alkalisk rengøringsmiddel, skylles i rent vand og lades lufttørre.

#### BLANDING

Lige dele af harpiks og hærder (efter volumen eller vægt).

Brug ikke overfladen, der skal samles som blandeunderlag. Dette vil påvirke korrekt hærdning og også forårsage dårlig vedhæftning.

#### ANVENDELSE / VÆRKTØJ

##### SPRØJTEPAKKE

Skær enderne fra dyserne, hvor det er markeret. Efter brug – glem ikke at forsegle dyserne med låget placeret i stempelhåndtaget, låget passer kun på den rigtige måde.

Fjern spatelen fra siden af dobbeltsprøjten og låget fra håndtaget. Bryd sikkerhedsforseglingen af dobbeltsprøjten.

Dispenser lige store mængder af begge dele i en separat blandebakke. Rør godt rundt med den medfølgende spatel. Ved stuetemperatur (+20°C) forbliver blandingen brugbar i ca. 5 minutter. Påfør et tyndt lag på den ene overflade. Pres emnerne sammen med det samme og hold på plads i 20 minutter. Flyt ikke limede dele før efter fuldstændig hærdning. Efter brug, rengør dyserne med en klud og sæt det specielle dobbeltlåg fra håndtaget på den dobbelte sprøjte. Harpiks og hærder bør ikke være i kontakt, når de ikke er i brug. Varmehærdning vil forkorte hærdetiden og gøre fugen stærkere.

Bemærk! Produktets gulfarvning vil øges med varmhærdning.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® Strong Epoxy Super Quick

November 2023, Version 02.01

02051307000000045

CascoStrongEpoxySuperQuick-da-DK-CASCO-(11-2023)-2-1.pdf