

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] RubberFix

Reparationsset til reparation, beskyttelse og vandtætning.

PRODUKTBEKRIVELSE

Ideel til limning, udfyldning og forsegling af gummi, læder, tekstil, neopren, forskellige syntetiske stoffer (såsom Hypalon[®]), træ, metal eller keramik.

ANVENDELSE

Velegnet til reparation af sko, sportssko (såler og hæle), støvler, handsker, hjemmesko, hockeystave, oppustelige genstande (såsom både, luftmadrasser) lavet af gummi eller blød PVC, regntøj, rejsetasker, våddragter, dykkerudstyr, telte, sadler, dekorative materialer, forlygter og forstærkning af syede sømme og til udfyldning af samlinger og huller.

EGENSKABER

- Indeholder ingen opløsningsmidler
- Vandresistent reparationsprodukt med meget stærke limningsegenskaber
- Høj fleksibilitet
- Temperaturbestandig fra - 40 ° C til + 120 ° C
- Giver en gennemsigtigt samling
- God vedhæftning til mange materialer
- Højt tørstofindhold

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	MS-Polymer
Emballage	50 ml tube inkl. spatel, sandpapir og forstærkningsnet
Farve	Transparent
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato. Begrænset holdbarhed efter emballagen er åbnet.
Opbevaringsforhold	Opbevar et tørt køligt sted.
Densitet	1104 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	100 %
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ingen
Konsistens	Viskosity ca. 125 mPa.s.
Temperaturbestandighed	fra -40°C til +120°C
Fugtbestandighed	Meget god
Vejrbestandighed	Meget god

ANVENDELSE

Produkt temperatur	Brug ikke ved temperaturer under +5 ° C eller ved en ekstremt lav relativ luftfugtighed.
Hærdetid	Ca. 48 timer. Hærdetid kan variere afhængigt af bl.a. overflade, anvendt produktmængde, luftfugtighedsniveau og omgivelsestemperatur.
Skindannelsestid	Ca. 10-30 minutter

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Alle dele skal være helt rene og fri for fedt. Gør altid overfladen ru med sandpapir. Materialer, der skal reparerer, skal være helt gennemtørre.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Brug spatel til at påføre pastaen i et jævnt lag på mindst 2 mm, og godt omkring det område, der skal repareres (helst på hele overfladen). Glat pastaen med spatelen.

Reparation af skosåler og gummibåde: materialer skal være helt rene og gennemtørre. Overfladen skal altid slibes ru med sandpapir. Påfør et tyndt lag pasta (mindre end 1 mm). Tryk den vedlagte polyester forstærkningsnet (min. 2,5 cm bredde) ned i pastaen ved hjælp af vedlagte spatel. Påfør et tyndt lag pasta på og omkring forstærkningsnettet. Glat med spatel og lidt sæbevand. Lad hærde i mindst 48 timer.

Pletter / rester: Fjern straks friske pletter med acetone. Tørrede limrester kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Når hættten sidder fast, skal du holde den under varmtvandshanen og skrue af. Fjern enhver hærde pasta i hættten med en skarp kniv.

RubberFix hærder under påvirkning af luftfugtighed. Som et resultat kan der forekomme en let skumdannelse. Et lavt luftfugtighedsniveau kan nedsætte hæringsprocessen.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® RubberFix
Januar 2021, Version 03.01
02051302000000049

BEGRÆNSNINGER

Ikke egnet til polypropylen (PP), polyethylen (PE) PM-MA, PC, teflon og bitumenholdige overflader. Langvarig UV-eksponering kan forårsage misfarvning og påvirke holdbarheden.

BRUG

Klem RubberFix frem til åbningen. Rengør åbningen forsigtigt med acetone, inden du sætter hættten på. Åbnede tuber opbevaret i fryser forlænger holdbarheden. Optø tuben, inden det genbruges.

PLETTER / RESTER

Fjern straks friske pletter med acetone. Tørrede limrester kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landesspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoRubberFix-da-DK-CASCO-(01-2021)-3-1.pdf