

PRODUKTDATABLAD

Casco® Floor Expert CascoProff Design

Gulvlim med lang åbningstid til LVT-belægninger

PRODUKTBESKRIVELSE

Velegnet til limning af LVT-belægninger. Den lange installationstid gør det muligt at påføre klæbemiddel over et stort område og giver tilstrækkelig tid til at udføre detaljer. Den fiberforstærkede klæber kan påføres med tandspartel eller rulle. Efter installationen kan overfladen med det samme belastes.

ANVENDELSE

- Vinylfliser (LVT)
- PVC og CV gulvbelægninger
- Til absorberende og ikke-absorberende underlag
- Velegnet til kontorstolehjul
- Velegnet til gulvvarme

EGENSKABER

- forstærket med fibre
- limede belægninger kan belastes straks
- lang åben tid
- lavt forbrug / høj dækning
- opfylder kravene i DIN EN ISO 22636
- hurtig udvikling af vedhæftningsstyrken
- let at påføre
- blødgører-bestandig

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS
- EPD
- Opfylder DGNB 2020 2.0.0 og 2023 1.0.0 Kvalitetstrin 4 (indikator 8)
- Opfylder alle kvalitetstrin DGNB 2025 1.0.0 (indikator 8)
- Produktet er deklareret i Nordic Ecolabelling Supply Chain Declaration Portal

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Syntetisk harpiksdispersion med additiver
Emballage	10 liter, rectangular bucket
Farve	Gul
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (s. emballage) i uåbnet emballage. Åbnet emballage skal lukkes med det samme, og resten anvendes så hurtigt som muligt.
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under +5°C og over +30°C.
Densitet	Ca. 1000 kg/m ³
Viskositet	Ca. 20.000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 20 rpm, 25 °C
Konsistens	pasta
Tørstofindhold vægt	63 %

ANVENDELSE

Afkast	▪ Udlagt med tandspartel, f.eks. Casco-spartel i hårdmetal 6108/6109: 220 g/m² ▪ Udlagt med rulle: ca. 120 g/m²
Arbejdstemperatur	+18°C til +27°C
Temperatur på underlaget	+ 18 °C til +27 °C - gælder for både belægning og gulv
Fugtindhold i underlaget	Fugtindholdet i betonen må ikke overstige 85 % RF (restbyggefugt), og spå-npladens fugtindhold bør være 8-12 %.
Anvendelsestid	▪ Ventetid: ▪ Sugende underlag: ca. 20-30 minutter ▪ Ikke-sugende underlag: ca. 45 minutter ▪ Åbningstid: ca. 120 min ▪ Tørretid: ingen

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

- Skal have tilstrækkelig styrke, bæreevne, dimensionsstabilitet og permanent tørhed.
- Være fri for rester som reducerer vedhæftning, f.eks. støv, snavs, olie, fedt og løse partikler.
- Skal have sunde og jævne overflader med en passende sugsevne. Dette kan opnås ved at bruge Casco Floor Expert-nivelleringsmasser på mindst 2 mm.
- For de specifikke krav belægningen kræver, henvises til belægningsproducentens tekniske produktinformation.
- Kravene i de relevante gyldige standarder, retningslinjer og datablade gælder.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Tandspartel, f.eks. Casco hårdmetalspartel 6108, 6109 eller rulle.

ANVENDELSE

- Belægninger, der skal lægges med Casco® Floor Expert CascoProff Design, skal være konditionerede, ustressede og være udrettet.
- Fordel limen jævnt på underlaget ved hjælp af en

tandspartel eller en rulle. Undgå klumper af lim.

- Vi anbefaler at bruge Casco hårdmetalspartel 6108, 6109, 6118 eller rulle. (Malerulle polyamid 6mm).
- Lægningsstadier:
 - Kontaktfasen af det absorberende underlag: Casco® Floor Expert CascoProff Design er skindtør og stadig klæbrig, PVC-designbelægninger kan ikke længere flyttes.
 - Kontaktfasen af ikke-absorberende underlag: Casco® Floor Expert CascoProff Design er helt tør og klæbrig.
- Efter at belægningen er lagt uden bobler, gnides belægningen ned og efter den tidligere angivne ventetid rulles belægningen igen med en gulvrulle (≥ 30 kg).
- Udlagte områder er direkte klar til at gå på og kan belastes.
- Overfladen på belægningen kan evt. forsegles direkte efter lægning, men vent mindst 24 timer, før du forsegler samlinger.
- Limning direkte på gamle limrester kan føre til interaktioner og dermed til ubehagelige lugte.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør påføringsværktøjet med vand, før limen er tørret. Tørret lim kan opløses i sprit.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver

ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco® Floor Expert CascoProff Design
April 2025, Version 01.01
020512030000000216

CascoFloorExpertCascoProffDesign-da-DKCASCOFE-(04-2025)-1-1.pdf