

PRODUKTDATABLAD

AST

Standfast, støvreduceret, finkornet gipsbaseret spartelmasse til opretning, reparation og fuldspartling

PRODUKTBESKRIVELSE

Standfast, støvreduceret og finkornet gipsbaseret reparationsspartelmasse. Anvendes til opretning, reparation og fuldspartling på de fleste cement- og gipsbaserede underlag.
Kun til indendørs brug.

ANVENDELSE

Velegnet på de fleste cement- og gipsbaserede underlag.

EGENSKABER

- Støv reduceret
- Hurtighærdende
- Meget lavt svind
- Finkornet
- Kan anvendes på gulve med gulvvarmesystem

MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- EMICODE EC1PLUS
- Emissionstest M1
- GISCODE CP1
- Casco FE AST er registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0 og 2023 1.0.0 :
Produktet vurderes at overholde krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

GODKENDELSER / STANDARDER

EN 13813: CA-C16-F5

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Kalciumsulfat (gips)
Emballage	15 kg pose
Holdbarhed	Holdbarhed 12 måneder i lukket emballage
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt, beskyttet mod sollys
Vægtfylde	1,10 kg/liter tørt pulver

ANVENDELSE

Forbrug	Ca. 1,3 kg/m ² /mm
Lagtykkelse	0-5 mm
Temperatur på underlaget	Både underlag og produkt: Ikke under +5°C, bedst mellem +15°C - +20°C
Potlife	Ca. 20 minutter

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

AST er velegnet på underlag som:

- Beton
- Cementbaserede underlag
- Gipsbaserede afretningslag
- Gamle underlag som keramiske fliser, natursten og terrazzo
- Træunderlag og gipsplader

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

KRAV TIL UNDERLAGET

- Permanent tørt med tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for lag der reducerer vedhæftning, f.eks. støv, snavs, olie, fedt, voksrensemidler og løse partikler.
- Separationslag, sinterlag og anden lignende forurening, skal fjernes ved slibning, sandblæsning, fræsning eller grundig rengøring.
- Gamle, løse og svage udjævningslag skal fjernes mekanisk.
- Ved montering af gulvbelægninger må konstruktionsens RF ikke overstige 85 %.
- Lag af vandopløselige klæbemidler, f.eks. sulfitlim, skal fjernes helt.
- Gamle gulve, såsom keramiske fliser, skal rengøres og slibes grundigt.
- OSB skal slibes intensivt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Relevante og gældende standarder, retningslinjer og specifikationer skal være følges.

BLANDING

15 kg AST til 3,8 liter koldt vand.

ANVENDELSE

AST er velegnet til opretning, reparation og fuldspartling:

- Overfladeudjævning af undergulve
- Trapper og afsatser
- Udjævning af højdeforskelle mod tilstødende områder
- Som reparationsmørtel til udfyldning af huller og uddybninger
- Kan bruges under tekstil, keramik og elastisk belægning
- Kun til indendørs brug
- Gulvpartelmassen skal belægges for at forhindre revnedannelse

PRIMING

AST er primerfri på de fleste underlag.

Er der alligevel behov for en primer kan VD Universal Primer eller VD Super Grip anvendes, afhængigt af underlaget. For yderligere information se teknisk datablad for primeren.

ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Brug en ren spand
- Bland AST i koldt, rent vand under omrøring, til en homogen og klumpfri masse er opnået (600 o/m, 3 min)
- Den færdigblandede spartelmasse fordeles ud over gulvet med en glat spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- Under hærdning skal AST beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
AST
December 2023, Version 02.02
020815030120000004

AST-da-DKCASCOFE-(12-2023)-2-2.pdf

