

PRODUKTDATABLAD

SP-X

Støvreduceret, cementbaseret gulvpartelmasse med god flydeevne

PRODUKTBESKRIVELSE

Casco FE SP-X er en støvreduceret, cementbaseret gulvpartelmasse med meget god flydeevne. Kan anvendes på de fleste cementbaserede underlag i lagtykkelser fra 0,5 -25 mm.

ANVENDELSE

- Til gulve hvor der senere skal monteres gulvbelægning
Vi anbefaler at gulvpartelmassen belægges inden for 3 dage, for at forhindre revnedannelse
- Afretning, opretning og udjævning af gulve
- I boliger, erhverv, skoler, kontorer og hospitaler
- Under tekstil, keramik og elastiske belægninger
- Til fuldspartling under parketgulve (lagtykkelse ≥ 3 mm)
- Kun til indendørs brug

EGENSKABER

- Støvreduceret
- Meget gode flydeegenskaber
- Spændingsfattig
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Høj tryk- og bøjningsstyrke
- Kan pumpes
- Kontorstolefast (>2 mm lagtykkelse)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Cementbaseret
Emballage	25 kg pose
Holdbarhed	6 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt
Vægtfylde	1,11 kg/liter tørt pulver

MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- EMICODE EC1PLUS
- Emissionstest M1
- GISCODE ZP1
- Casco FE SP-X er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0 og 2023 1.0.0 :
Produktet vurderes at overholde krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

GODKENDELSER / STANDARDER

- EN 13813: CT-C35-F7

ANVENDELSE

Blandingsforhold	25 kg pulver blandes med 6,5 liter koldt vand
Forbrug	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Lagtykkelse	0,5 - 25 mm
Temperatur på underlaget	Ikke under +5°C, bedst mellem +15°C - +20°C, både underlag og produkt.
Potlife	Ca. 30 minutter
Ventetid	Gangbar efter ca. 3 timer Kan belægges efter: <ul style="list-style-type: none">▪ ca. 16 timer < 10 mm▪ ca. 24 timer > 10 mm

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

SP-X er velegnet på underlag som:

- Beton
- Cementbaserede underlag

Krav til underlag:

- Permanent tørt med tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for lag der reducerer vedhæftning, f.eks. støv, snavs, olie, fedt, voksrensere og løse partikler.
- Separationslag, sinterlag og anden lignende forurening, skal fjernes ved slibning, sandblæsning, fræsning eller grundig rengøring.
- Gamle, løse og svage udjævningslag skal fjernes mekanisk.
- Ved montering af gulvbelægninger må konstruktionens RF ikke overstige 85 %.
- Lag af vandopløselige klæbemidler, f.eks. sulfitlim, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Gamle gulve, såsom keramiske fliser, skal rengøres og slibes grundigt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Relevante og gældende standarder, retningslinjer og specifikationer skal følges.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Til sugende underlag anvendes primeren VD Universal Primer. Til ikke sugende underlag anvendes primeren VD Super Grip. For yderligere oplysninger se produkt-

databladet for den valgte primer.

BLANDING

25 kg SP-X blandes med 6,5 liter rent, koldt vand

ANVENDELSE

Anbefalet arbejdsmetode

- Forbered underlaget med eventuelle reparationer, udsætning af lunger, revner og andre ujævnheder med reparationsmørtel EF, samt priming
- Brug en ren spand
- Bland SP-X i koldt, rent vand under omrøring, til en homogen og klumpfri masse er opnået (600 o/m, 3 min)
- Den færdigblandede spartelmasse hældes/pumpes ud over gulvet og fordeles med tandspartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- For at undgå overgange skal en efterfølgende blanding udlægges inden for 10-15 minutter
- Der indbygges egnet kantbånd mod lodrette afgrænsende konstruktioner (vægge, søjler m.v.) for at optage bevægelser
- Mellem to spartellag skal der primes med VD Universal Primer. Den kombinerede lagtykkelse må ikke overstige den maksimale lagtykkelse. Det andet lag må ikke overstige lagtykkelsen af det første.
- Bemærk at metal/galvaniserede stålrør ikke har tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse, hvorfor disse skal forsegles, så der undgås kontak
- Under hærdning skal SP-X beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug
- Det anbefales at gulvpartelmassen belægges inden for 3 dage, for at forhindre revnedannelse

Produktdatablad

SP-X

December 2023, Version 02.01
020815030110000008

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
SP-X
December 2023, Version 02.01
020815030110000008

SP-X-da-DKCASCOFE-(12-2023)-2-1.pdf

