

PRODUKTDATABLAD

Casco® Gipsplate filler

Letvægtsfiller til spartling af huller og revner

PRODUKTBESKRIVELSE

En letvægtsfiller til spartling af huller, revner og samlinger, på materialer som gips, cementpuds, beton og træ. Kan anvendes på vægge og lofter.

EGENSKABER

- Meget lille svind
- Kan overmales efter 10 min. ved 20°C
- Letvægts teknologi

ANVENDELSE

Til spartling af huller og revner i:

- gips
- cementpuds
- beton
- træ

Kun til indvendig brug!

PRODUKTINFORMATION

Emballage	310 ml patron
Udseende / farve	Hvid
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevares ved max 25°C i lukket emballage.
Densitet	0,57 kg/dm ³
Lagtykkelse	Max. 10 mm.
Arbejdstemperatur	Min. +5°C, bedst mellem +10°C til +20°C.
Temperatur på underlaget	Min. +5°C, bedst mellem +10°C til +20°C.
Tørretid	Kan slibes efter 2 timer ved 23°C og 50% RF luftfugtighed.
Ventetid / genbehandling	Kan overmales efter 10 min. ved +20°C.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Overfladen skal være tør, fast og ren, fri for støv og løst materiale.

Påfør produktet med fugepistol og/eller spartel. Kan overmales med vandbaseret maling.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøj med varmt vand umiddelbart efter brug. Hærdet og indtørret materiale fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landesspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.