

PRODUKTDATABLAD

RR

Cementbaseret, hurtighærdende reparationsmørtel, 0-50 mm

PRODUKTBESKRIVELSE

Finkornet, hurtigtørrende, stærk, formbar og standfast mørtel. Velegnet til underlag som beton, cement, gips, træ, fliser m.m. Lagtykkelse op til 50 mm.

ANVENDELSE

- Kun til indendørs anvendelse.
- Til hurtig opretning og udjævning af undergulve.
- Velegnet til anvendelse på trapper og ved vægfremspring.
- Til udligning af niveauforskelle mod tilstødende arealer.
- Kan anvendes som reparationsmørtel til udfyldning af huller og fordybninger.
- Kan anvendes under tekstiler, keramiske og elastiske gulvbelægninger.
- Egnede til anvendelse på underlag med gulvvarme.

EGENSKABER

- Finkornet
- Formbar og standfast
- Revnefri – også ved større lagtykkelser
- Hurtig udtørring uafhængigt af lagtykkelsen

GODKENDELSER / STANDARDER

- EN 13813: CT-C25-F7
- EC1 Plus & M1 for low emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Cementbaseret
Emballage	15 kg sæk
Holdbarhed	6 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt i tørre omgivelser.
Vægtfylde	1,42 kg/liter of dry powder

ANVENDELSE

Blandingsforhold	15 kg pulver til 3,3 liter rent, koldt vand.
Forbrug	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Lagtykkelse	1-10 mm (10-50 mm med sanfyld)
Temperatur på underlaget	Ikke under +5°C, bedst mellem +15°C og +20°C, både underlag og produkt.
Potlife	ca. 15 minutter

- Gangbar efter ca. 0,5 timer
- Klar til belægning efter ca. 4 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Velegnet til følgende underlag:

- Beton
- Letbeton
- Cementbaserede underlag og også hurtighærdende afretningslag
- Støbeasfalt (slebet grundigt), IC 10 og IC 15 i henhold til EN 13813
- Eksisterende belægninger såsom keramiske fliser, natursten og terrazzo
- Træbaserede underlag
- Gipsplader

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Krav til underlaget:

- Underlaget skal have tilstrækkelig styrke, bæreevne og dimensionsstabilitet samt være permanent tørt.
- Underlaget skal være fri for lag der kan reducere vedhæftningen, såsom støv, snavs, olie, fedt, voks, rengøringsmidler samt løse partikler.
- Skillelag, sinterlag og anden tilsvarende forurening skal fjernes ved slibning, sandblæsning, fræsning eller grundig rengøring.
- Gamle, løse eller svage spartellag skal fjernes mekanisk.
- Ved lægning af gulvbelægninger må den relative fugtighed (RF) i konstruktionen ikke overstige 85 %.
- Lag af vandopløselige klæbemidler, f.eks. sulfatbaserede klæbemidler, skal fjernes fuldstændigt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk i videst muligt omfang.
- Eksisterende gulve, såsom keramiske fliser, skal rengøres grundigt og slibes.
- OSB plader skal slibes grundigt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende grundfugt i overensstemmelse med gældende standarder.

De krav, der er fastlagt i relevante og gældende standarder, retningslinjer og forskrifter, skal til enhver tid være opfyldt.

Priming:

Efter forberedelse og rengøring, primes underlaget med en egnet Casco primer. Se produktdatablad for valgte produkt for yderligere oplysninger.

BLANDING

15 kg RR / 3,3 liter rent koldt vand

- Tilsætning af sand skal ske som sidste del af blandingen, ved lagtykkelser >10 mm
- Lagtykkelse 10–20 mm: Bland 15 kg RR med 3,6 liter vand + 9,6 kg sand (0–3 mm)
- Lagtykkelse 20–50 mm: Bland 15 kg RR med 3,6 liter vand + 15 kg sand (0–8 mm)

ANVENDELSE

- Anvend en ren spand.
- Hæld RR i koldt, rent vand og omrør til en homogen masse med egnet blandemaskine (ca. 3 min. ved 600 o/min).
- Hæld det færdigblandede produkt ud på gulvet, og fordel og form massen med egnet værktøj.
- RR skal beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk under hærdning.
- Produktet skal overdækkes under hærdningen.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-

kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
RR
Januar 2026, Version 02.01
020815030110000012

RR-da-DKCASCOFE-(01-2026)-2-1.pdf