

## PRODUKTDATABLAD

# Casco® Seal Remover

Silikonefugefjerner - klar til brug

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hovedsageligt benyttet til silikonefuger, men kan også bruges til SMP-baserede produkter.

### EGENSKABER

- Kan anvendes til både silikone og STP baserede fugerprodukter

### ANVENDELSE

Kan bruges på aluminium\*, kobber, jern, stål, glas, keramik, epoxykompositter osv. uden skadelig virkning.

\* Se mere under supplerende oplysninger

### PRODUKTINFORMATION

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kemisk base        | Kombination af mild syre og kulbrinter                           |
| Emballage          | 150 ml patron                                                    |
| Farve              | Ravfarvet til mørkebrun                                          |
| Holdbarhed         | 12 måneder i uåbnet patron.                                      |
| Opbevaringsforhold | Opbevares mellem 0-30°C. Seal Remover kan blive mørker over tid. |
| Densitet           | Ca. 870 kg/m <sup>3</sup>                                        |
| Flammepunkt        | +70°C                                                            |
| Viskositet         | Blød pasta                                                       |

### TEKNISK INFORMATION

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Temperaturbestandighed   | -30°C til +75°C |
| Temperatur på underlaget | +5°C til +40°C  |
| Anvendelsestid           | Ca. 1-4 timer   |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### BEGRÆNSNINGER

SealRemover må ikke bruges til; Farvet eller anodiseret aluminium.

Risiko for negativ effekt på gummi og andre elastiske fuger.

Kontaminering med vand eller iltede opløsningsmidler såsom alkoholer eller ketoner skal undgås. Selv ved lave niveauer af forurening ændres den ioniske tilstand af SealRemover irreversibelt. Dette forhindrer SealRemovers nedbrydende virkning af silikone, og kan få den til at påvirke andre materialer uønsket.

SealRemover angriber nylon (polyamid): brug PTFE (til slanger, tætninger, rør osv.). Hvis du er i tvivl, skal du altid teste polymerer med en lille mængde.

SealRemover vil kun 'nedbryde' silikone og STP fugemassen. Det kan dog have en blødgørende virkning på nogle ikke-silikontætningsmidler (f.eks. SMP og butyl). Test altid et lille område først for at sikre kompatibilitet. SealRemover virkning ophæves af vand: Sørg efterfølgende for at overfladerne er tørre.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

Hvis underlaget er tekstilfibre, nogle plastmaterialer (polyamid, polyester) eller andre materialer, der kan være følsomme over for syrer, test først på en lille overflade.

Hvis SealRemover bruges i større målestok, dvs. på en facade, skal du altid teste overfladen nedenfor, for at sikre at den ikke påvirkes af skylningen.

Nedbrydningsvirkningen af SealRemover vil blive ødelagt af selv små mængder vand. Sørg for, at overfladerne er tørre, indtil det er tid til at skylle produktet af.

### ANVENDELSE

Den nedenfor beskrevne procedure skal muligvis gentages, hvis tykke lag skal fjernes, eller hvis der er behov for vedhæftning af dvs. et nyt fugemasse eller maling på den nye overflade.

Skær så meget som muligt af tætningsmaterialet væk. Spred SealRemover over fugen der skal fjernes. Brug en pensel eller spatel for fuldstændigt at dække det område, der kræver behandling.

Brug afdækningstape til at beskytte fugemasse, der ikke skal fjernes. Laget med SealRemover skal være mindst dobbelt så tæt som tætningsmassen.

Eksponeringstiden kan varieres mellem mindre end en

time til over 12 timer afhængig, men primært afhænger det egenskaberne for den underliggende silikone og den overflader som den skal fjernes fra.

Test det specifikke materiale.

Hvis proceduren skal gentages, skal du tørre SealRemover og resterne af fugemasse af. Overfladen skal være helt tør inden næste påføring af Seal Remover.

Hvis proceduren ikke gentages, eller hvis det er den sidste behandling, skal du skylle overfladen grundigt med vand. Ikke-porøs kan være tilstrækkelig til at tørre af med en våd klud to gange. Porøse overflader skal skylles med store mængder vand.

### FJERNELSE AF SILIKONEOLIEPLETTER

Fjernelse af silikoneolie fra bygningsfacader på grund af udvaskning af silikoneolie fra silikonefugertil ubeskyttede, absorberende materialer;

Fjern silikonefugen.

Påfør SealRemover på alle overflader.

Gentagne påføringer kan være nødvendige, afhængigt af overfladens porøsitet samt dybde og indtrængningsgrad.

Påfør SealRemover på overfladerne for at forbedre effekten og fungere som en 'grødomslag' for at maksimere eksponeringstiden og effekten.

Beskyt mod regn og lad det stå natten over eller i et par timer.

Skyl grundigt med rigelige mængder vand (brug af en højtryksrenser er en god idé).

Lad tørre helt og gentag om nødvendigt.

Hvis der foretages ny fugning på porøse overflader, der er rengjort med SealRemover, er det sandsynligvis nødvendigt at gentage ovenstående procedure mindst én gang, efter at det sidste synlige spor af silikone er fjernet. Sørg for, at alle spor af SealRemover skyllet af. Lav en praktisk vedhæftningstest med det fugemasse, der skal bruges.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver

ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.