

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Kontaklim S9 Super

Opløsningsmiddelbaseret kontaklim.

PRODUKTBESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret kontaklim til limning af materialer som PVC, plastlaminat, gummi, træ, læder og metal. Især nyttigt, hvis du ikke har en presseanordning eller ikke kan påføre tryk af anden grund.

ANVENDELSE

Til limning af:

- hård PVC
- plast laminat
- gummi
- træ
- læder
- metal

EGENSKABER

- Nem at påføre og fordele
- Hurtigtørrende
- Behøver ikke et højt tryk.
- Fremragende modstandsdygtighed over for olie, benzin, alkali og vand

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret kontaklim med polychloroprengummi
Emballage	300 ml og 1 L
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato (se emballage) i forseglet emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevares på et køligt, frostfrit sted. Sørg for, at låget er tæt forseglet efter brug.
Farve	Beige
Densitet	850 kg/m ³
Viskositet	Ca. 2 500 mPa.s, Brookfield, sp. 4, 20 rpm, +25°C
Konsistens	Flydende
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ca. 25%

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	Den hærdede limsamling er modstandsdygtig over for temperaturer i området -30°C til +75°C.
-------------------------------	--

ANVENDELSE

Forbrug	3–5 m ² /liter (svarer til 250–300 g/m ²) afhængig af materialekombination
Arbejdstemperatur	+15°C til +25°C
Temperatur på underlaget	+15°C til +25°C
Skinddannelsetid	Mellem 15 og 40 minutter
Ventetid	Belastbar efter ca. 48 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ikke egnet til limning af blødgjort PVC, gummi osv. – tærskler, sokler, trappenæser og lignende.
- Ikke egnet til polyethylen- eller polypropylen-baserede materialer, eller til styrofoam eller overflader belagt med et lag asfalt.
- Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim kan forårsage misfarvning, når det bruges på lette plastmaterialer. Til materiale af denne art og til polystyrenskum, brug i stedet Casco Contact (vandbaseret).

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overflader, der skal behandles, skal være rene, tørre, faste og støvfrie. Slib eventuelt overflader med sandpapir og tør dem derefter af.

ANVENDELSE

Før du sammenføjer materialer, skal du lade klæbemidlet tørre længe nok, så det ikke klæber til fingrene ved berøring. Tørretiden afhænger af mængden af anvendt klæbemiddel, temperaturen og materialet/materialerne; normalt 15–40 minutter. Særligt tætte materialer kan kræve længere ventetid, fordi det tager opløsningsmidlet længere tid om at fordampe. Afhængig af overfladernes sugeevne kan det være nødvendigt at mætte overfladerne med fortyndet Casco® Kontaktlim S9 Super og lade dem tørre. Bland limen og fordel et tyndt jævnt lag på en eller begge

overflader og lad tørre. Fordel derefter et nyt lag. (Materialeforbrug er 3–5 m²/l ved dobbeltpåføring).

Den limede overflade skal fremstå klar efter tørring. Hvis overfladen fremstår mat, er der påført for lidt lim, og der skal tilsættes mere. Blødt skumplast, tekstiler og lignende porøse materialer kan limes ved at påføre lim på den ene overflade og derefter straks trykke de to overflader sammen.

Højt punkttryk; for eksempel at slå med en hammer eller et øjeblikstryk i en koldpresse. Ved limning af store flader kan justeringen lettes ved at indsætte afstandsstykker for at forhindre, at materialerne klæber for tidligt.

Til påføring skal du bruge: en fintandet klæbespartel, stiv pensel eller sprøjtepestol.

Ved brug af sprøjtepestol fortyndes klæbemidlet med 10–14 % kontaktlimfortynder eller Casco Kontaktlimsförtunning.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøj med Casco Kontaktlimsförtunning.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-

Produktdatablad

Casco® Kontaktlim S9 Super
December 2023, Version 02.01
02051307000000057

kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® Kontaklim S9 Super
December 2023, Version 02.01
02051307000000057

CascoKontaktlimS9Super-da-DKCASCO-(12-2023)-2-1.pdf