


PRODUKTDATABLAD

CascoProff GP

Universal gulv- og væglim



PRODUKTBEKRIVELSE

Universal gulv- og væglim, der kan anvendes til limning af de fleste typer PVC, nogle typer linoleum, de fleste tekstil belægninger og vægbelægninger af PVC, hvor lagtykkelsen er mere end 0,6 mm.

ANVENDELSE

- PVC
- Nogle linoleumstyper
- Tekstil
- Vægbelægninger hvor PVC-lag tykkere end 0,6 mm.
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kontorstolefast

EGENSKABER

- Kan varmeaktiveres
- Nem at rulle og stænker minimalt
- Let at rengøre værktøj, pletter m.m
- Indeholder ikke APEO

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1^{PLUS}
- VOC emission RTS M1
- EPD
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri - indvendig.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Copolymer akryl dispersion
Emballage	10 liter, round bucket 15 liter
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C og over +30 °C.
Farve	Hvid
Densitet	Ca. 1230 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 77 %
Viskositet	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Konsistens	Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter / 3-6 m ² .		
Afkast	Materiale	Sugende undergulv	Ikke-sugende undergulv
	Homogent PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Vinyl m. skumbagside	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Polyolefine	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Temperatur på underlaget	+18 °C til +23 °C og 20–70 % rf. Betingelserne skal opretholdes i mindst 96 timer (4 dage) for et optimalt resultat.		
Fugtindhold i underlaget	Restbyggefugt for beton må ikke overstige 85 % og fugtindhold i spånplade bør være fra 8-12 %.		
Anvendelsestid	Monteringstid: vådlimning ca. 0-30 min., hæftlimning 30-60 min. Kan varmeaktiveres i op til 90 min.		

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ved brug af materialer med en bagside, der har været slebet er det vigtigt at vide, at materialet altid skal monteres i våd lim og at monteringsiden for denne type materiale må ikke overstige 30 minutter.
- Ved montering af linoleum med en tykkelse på 2,5 mm eller mere, anbefaler vi CascoLin eller CascoLin Extra.
- Linoleum skal altid monteres på et sugende undergulv og i våd lim.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Før installering af belægningen sørg for at underlaget er tørt, tryk- og trækfast samt plant og permanent tørt.

Følg i øvrigt belægningsleverandørens krav til underlaget

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

GULV

SUGENDE UNDERLAG

- Fordel limen med en tandspatel. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsiden.
- Vær opmærksom på undergulvets sugsevne.
- Monter belægning med det samme eller efter meget kort åbningstid og gnid grundigt for at presse al luft ud for at opnå en god kontakt mellem lim og belægning. Brug en tæpperulle for det bedste resultat.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

OBS: Ved brug af CascoProff GP på nystøbt beton anbefaler vi minimum 10 mm selvudflydende spartelmasse.

IKKE SUGENDE UNDERLAG

For bedste resultat, laves et sugende underlag ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget. Byg et lag op på 2-3mm. Følg derefter anvisningen ovenfor for "sugende underlag".

Hvis det ikke er muligt at anvende en gulvspartelmasse anvendes følgende metode. På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så meget som muligt, sådan at der undgås buler ved montering. Lad limen blive fingertør og vise at den ikke klistre (vær opmærksom på dette ikke er egnet til linoleum).

Påfør lim en med en tandet spatel og vælg fremgangsmåde A eller B herunder:

- A. Montér belægningen i den våde lim og sørg for god vedhæftning. Træk belægningen tilbage og lad limen lufte i ca. 10-20 min. Montér herefter belægningen igen og gnid godt fast.
- B. Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 20-30 min. eller når limen er finger tør. Montér derefter belægningen i den semi-tørre lim.
- Belægningen gnides godt fast i limen, således at

alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter. Sørg for at der fuld kontakt til hele belægningens bagside.

VÆG

SUGENDE UNDERLAG

Porøst underlag som beton, spartelmasse til vådrum, spånplader og gipsplader.

Hvis underlaget er meget porøst, skal det forlimes med en opløsning af lige dele CascoProff GP og vand.

- Fordel limen jævnt på væggen med en rulle. Vi anbefaler at bruge Casco hårdmetalspartel 6118, efter brug af rullen, for at sikre, at klæberens er jævnt fordelt på væggen. Påfør ikke klæberens på større områder, så kan du samle på 15-30 minutter. Installer materialet på én gang eller efter en meget kort åben tid.
- Gnid grundigt for at presse al luft ud for at opnå en god kontakt mellem klæbemiddel og belægning. Brug ikke mere varme end højst nødvendigt ved påføring af belægningen, især ved arbejde med hjørner.
- Kontroller, at hele dækningsområdet har fuld kontakt med klæbemidlet.
- Sammenføj materialet i henhold til dækproducentens anvisning.

På porøst underlag skal du altid lade væggene tørre i 2 dage, før du bruger rummet.

ANVENDELSE

Tandspartel f.eks. Casco hård metal spartel 6108, 6118 and 6121.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøjet med vand inden limen er tør. Tørret lim kan opløses i sprit.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
CascoProff GP
November 2022, Version 02.01
020512030110000013

CascoProffGP-da-DKASCOFE-(11-2022)-2-1.pdf